

# Produkt-Übersicht

Makrolon® multi UV

Stegplatten aus Polycarbonat



Profil	Name	Typ	Dicke in mm	Ug-Wert W/m <sup>2</sup> vertikal/ horizontal	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Produkt	
	Makrolon® multi UV 2/4-8	2/4	4	-----	0,8		Standardanwendung
	Makrolon® multi UV 2/6-8	2/6	6	-----	1,3		
	Makrolon® multi UV 2/8-10.5	2/8	8	3,3/ 3,6	1,5		
	Makrolon® multi UV 2/10-10.5	2/10	10	3,0/ 3,3	1,7		
	Makrolon® multi UV 3/16-20	3/16	16	2,2/ 2,4	2,6		Standardanwendung
	Makrolon® multi UV 5X/16-25	5X/16	16	2,0/ 2,1	2,4		
	Makrolon® multi UV 2/16-30	2/16	16	2,8/ 3,0	3,6		
	Makrolon® multi UV 4/10-6	4/10	10	2,5/ 2,9	1,75		Tonnen gewölbe
	Makrolon® multi UV 7/16-14	7/16	16	1,8/ 1,9	2,6		
	Makrolon® multi UV 7/20-14	7/20	20	1,5/ 1,6	2,85		
	Makrolon® multi UV 5M/ 25-20 5M/ 32-20	5M/ 25 5M/ 32	25 32	1,4/ 1,4 1,2/ 1,3	3,4 3,7		Saving Energy
	Makrolon® multi UV 7M/16-28	7M/16	16	1,72/ 1,81	2,7		Saving Energy
	Makrolon® multi UV 7M/20-28	7M/20	20	1,55/ 1,49	2,9		
	Makrolon® multi UV 7M/25-28	7M/25	25	1,28/ 1,33	3,3		
	Makrolon® multi UV 7M/32-28	7M/32	32	1,09/ 1,13	3,6		
	Makrolon® multi UV 7M/40-28	7M/40	40	0,95/ 0,98	4,1		
	Makrolon® multi UV 7M/50-28	7M/50	50	0,84/ 0,86	4,5		

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte orientieren Sie sich gegebenenfalls an unseren Produktdatenblättern.

Exolon Group fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpet®).  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.sheets.covestro.com](http://www.sheets.covestro.com)



Exolon Group GmbH  
Rommerskirchener Str. 21  
50259 Pulheim · Deutschland

[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)  
[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt. Makrolon® ist eine eingetragene Marke, im Besitz und lizenziert von der Covestro Gruppe. **Makrolon multi Overview\_DE\_190423**