

Toute la gamme en un coup d'oeil

Makrolon® multi UV

Plaques en polycarbonate alvéolaires



Profilé	Nom	Type	Epaisseur en mm	Valeur en W/m ² verticale/ horizontal	Poids en kg/m ²	Produit	
	Makrolon® multi UV 2/4-8	2/4	4	-----	0,8		Standard
	Makrolon® multi UV 2/6-8	2/6	6	-----	1,3		
	Makrolon® multi UV 2/8-10.5	2/8	8	3,3/ 3,6	1,5		
	Makrolon® multi UV 2/10-10.5	2/10	10	3,0/ 3,3	1,7		
	Makrolon® multi UV 3/16-20	3/16	16	2,2/ 2,4	2,6		
	Makrolon® multi UV 5X/16-25	5X/16	16	2,0/ 2,1	2,4		
	Makrolon® multi UV 2/16-30	2/16	16	2,8/ 3,0	3,6		
	Makrolon® multi UV 4/10-6	4/10	10	2,5/ 2,9	1,75		Tonnelles
	Makrolon® multi UV 7/16-14	7/16	16	1,8/ 1,9	2,6		
	Makrolon® multi UV 7/20-14	7/20	20	1,5/ 1,6	2,85		
	Makrolon® multi UV 5M/ 25-20 5M/ 32-20	5M/ 25 5M/ 32	25 32	1,4/ 1,4 1,2/ 1,3	3,4 3,7		Saving Energy
	Makrolon® multi UV 7M/16-28	7M/16	16	1,72/ 1,81	2,7		Saving Energy
	Makrolon® multi UV 7M/20-28	7M/20	20	1,55/ 1,49	2,9		
	Makrolon® multi UV 7M/25-28	7M/25	25	1,28/ 1,33	3,3		
	Makrolon® multi UV 7M/32-28	7M/32	32	1,09/ 1,13	3,6		
	Makrolon® multi UV 7M/40-28	7M/40	40	0,95/ 0,98	4,1		
	Makrolon® multi UV 7M/50-28	7M/50	50	0,84/ 0,86	4,5		

Vous trouverez des informations détaillées dans la documentation technique de chacun des produits.

Exolon Group produit également des plaques solides en polycarbonate (Makrolon® GP) et en polyester (Vivak® et Axpert®).
Pour davantage d'informations, veuillez consulter notre site www.sheets.covestro.com.



Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim · Allemagne

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet. Makrolon® est une marque déposée détenue et autorisée par Covestro Group. Makrolon multi Overview_FR_190423