















# L'intero assortimento in un colpo d'occhio

Makrolon® multi UV

Lastre alveolari di polycarbonato



Profilo	Nome	Type	Spessore in mm	Ug-Value W/m <sup>2</sup> verticale/ orizzontale	Peso kg/m <sup>2</sup>	Prodotto classificazi- one	
	Makrolon® multi UV 2/4-8	2/4	4	-----	0,8		<b>Standard</b>
	Makrolon® multi UV 2/6-8	2/6	6	-----	1,3		
	Makrolon® multi UV 2/8-10.5	2/8	8	3,3/ 3,6	1,5		
	Makrolon® multi UV 2/10-10.5	2/10	10	3,0/ 3,3	1,7		
	Makrolon® multi UV 3/16-20	3/16	16	2,2/ 2,4	2,6		
	Makrolon® multi UV 5X/16-25	5X/16	16	2,0/ 2,1	2,4		
	Makrolon® multi UV 2/16-30	2/16	16	2,8/ 3,0	3,6		
	Makrolon® multi UV 4/10-6	4/10	10	2,5/ 2,9	1,75		<b>Volte a botte</b>
	Makrolon® multi UV 7/16-14	7/16	16	1,8/ 1,9	2,6		
	Makrolon® multi UV 7/20-14	7/20	20	1,5/ 1,6	2,85		
	Makrolon® multi UV 5M/ 25-20 5M/ 32-20	5M/ 25 5M/ 32	25 32	1,4/ 1,4 1,2/ 1,3	3,4 3,7		<b>Saving Energy</b>
	Makrolon® multi UV 7M/16-28	7M/16	16	1,72/ 1,81	2,7		<b>Saving Energy</b>
	Makrolon® multi UV 7M/20-28	7M/20	20	1,55/ 1,49	2,9		
	Makrolon® multi UV 7M/25-28	7M/25	25	1,28/ 1,33	3,3		
	Makrolon® multi UV 7M/32-28	7M/32	32	1,09/ 1,13	3,6		
	Makrolon® multi UV 7M/40-28	7M/40	40	0,95/ 0,98	4,1		
	Makrolon® multi UV 7M/50-28	7M/50	50	0,84/ 0,86	4,5		

Informazioni dettagliate sono disponibili nella rispettiva documentazione tecnica del prodotto.

**makrolon®**  
multi UV

La Exolon Group produce anche lastre solide in polycarbonato (Makrolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpet®).  
Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.sheets.covestro.com](http://www.sheets.covestro.com).



Exolon Group GmbH  
Rommerskirchener Str. 21  
50259 Pulheim · Germania

[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)  
[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Covestro. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto. Makrolon® è una marca registrata, di proprietà e concesso in licenza da di Covestro Group.  
Makrolon multi Overview \_IT\_ 190423