

Het volledige assortiment – in één oogopslag

Makrolon® multi UV

Meerwandige polycarbonaatplaat



Profiel	Naam	Type	Dikte in mm	Ug-waarde W/m ² vertikale/horizontaal	Gewicht kg/m ²	Product	
	Makrolon® multi UV 2/4-8	2/4	4	-----	0,8		Standard Application
	Makrolon® multi UV 2/6-8	2/6	6	-----	1,3		
	Makrolon® multi UV 2/8-10.5	2/8	8	3,3/ 3,6	1,5		
	Makrolon® multi UV 2/10-10.5	2/10	10	3,0/ 3,3	1,7		
	Makrolon® multi UV 3/16-20	3/16	16	2,2/ 2,4	2,6		Standard Application
	Makrolon® multi UV 5X/16-25	5X/16	16	2,0/ 2,1	2,4		
	Makrolon® multi UV 2/16-30	2/16	16	2,8/ 3,0	3,6		
	Makrolon® multi UV 4/10-6	4/10	10	2,5/ 2,9	1,75		Barrel vaults
	Makrolon® multi UV 7/16-14	7/16	16	1,8/ 1,9	2,6		
	Makrolon® multi UV 7/20-14	7/20	20	1,5/ 1,6	2,85		
	Makrolon® multi UV 5M/ 25-20 5M/ 32-20	5M/ 25 5M/ 32	25 32	1,4/ 1,4 1,2/ 1,3	3,4 3,7		Saving Energy
	Makrolon® multi UV 7M/16-28	7M/16	16	1,72/ 1,81	2,7		Saving Energy
	Makrolon® multi UV 7M/20-28	7M/20	20	1,55/ 1,49	2,9		
	Makrolon® multi UV 7M/25-28	7M/25	25	1,28/ 1,33	3,3		
	Makrolon® multi UV 7M/32-28	7M/32	32	1,09/ 1,13	3,6		
	Makrolon® multi UV 7M/40-28	7M/40	40	0,95/ 0,98	4,1		
	Makrolon® multi UV 7M/50-28	7M/50	50	0,84/ 0,86	4,5		

Uitgebreide informatie vindt u in de desbetreffende technische productdocumentatie.

Exolon Group produceert ook massieve platen in polycarbonaat (Makrolon® GP), en in polyester (Vivak® en Axpert®).
Voor meer informatie, kunt u terecht op www.sheets.covestro.com



Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim · Duitsland

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt, vallen buiten onze controlemogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt. Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene verkoopvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencontractuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk ontheft van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opgenomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t. grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent. Makrolon® is een geregistreerd handelsmerk, eigendom van en is gelicentieerd door Covestro Group.