

Exolon® UV

Lastra di polycarbonato strutturata



Vantaggi delle lastre:

- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- estrema resistenza agli urti
- resistente ad un vasto campo di temperature

Le lastre goffrate **Exolon® UV** sono lastre trasparenti di polycarbonato con protezione ai raggi UV su entrambi i lati e con la superficie strutturata. Le lastre strutturate **Exolon® UV** offrono elevata resistenza agli urti e a temperature comprese nell'intervallo da -100 a +120 °C.

Exolon® UV clear 2099 RH una lastra trasparente con elevata trasmissione luminosa, con un lato crespato e l'altro leggermente crespato.

Applicazioni:

Tra le applicazioni tipiche per le lastre **Exolon® UV** strutturate ci sono le plafoniere, coperture di lucernari, protezioni per balconi e pannelli per finestre e porte. Le lastre offrono protezione contro i danni causati involontariamente e quelli intenzionali. Le superfici stampate forniscono le soluzioni giuste per impedire la visibilità lasciando passare la luce.

	Condizioni della prova	Valore ⁽¹⁾	Unità	Tipo di prova
CARATTERISTICHE FISICHE Densità Assorbimento acqua a saturazione Assorbimento acqua a saturazione Indice di rifrazione	acqua a 23 °C 23 °C, 50% relative humidity Procedura A	1200	kg/m³	ISO 1183-1
		0,30	%	ISO 62
		0,12	%	ISO 62
		1,587	–	ISO 489
CARATTERISTICHE MECCANICHE Modulo di tensione Tensione di snervamento Allungamento allo snervamento Allungamento alla rottura Modulo di elasticità Resistenza alla flessione Resistenza all'urto Charpy Resistenza all'urto Charpy Prova all'urto Izod	1 mm/min 50 mm/min 50 mm/min 50 mm/min 2 mm/min 2 mm/min 23 °C, senza intaglio 23 °C, 3 mm, con intaglio 23 °C, 3,2 mm, con intaglio	2350	MPa	ISO 527-1,-2
		> 60	MPa	ISO 527-1,-2
		6	%	ISO 527-1,-2
		120	%	ISO 527-1,-2
		2350	MPa	ISO 178
		90	MPa	ISO 178
		NB	kJ/m²	ISO 179-1eU
		80P	kJ/m²	ISO 179-1eA
		70P	kJ/m²	ISO 180-A
CARATTERISTICHE TERMICHE Temperatura di rammollimento Vicat Conducibilità termica Coefficiente di dilatazione termica Temperatura di deflessione sotto carico Temperatura di deflessione sotto carico	50 N, 50°C/h 23°C 23 to 55°C 1,80 Mpa 0,45 Mpa	148	°C	ISO 306
		0,20	W/(mK)	ISO 8302
		0,65	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1, -2
		128	°C	ISO 75-1, -2
		140	°C	ISO 75-1, -2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Resistenza elettrica Resistività di volume Resistività di superficie Permittività relativa Permittività relativa Fattore di dissipazione Fattore di dissipazione	1 mm 100 Hz 1 MHz 100 Hz 1 MHz	34	kV/mm	IEC 60243-1
		1E14	Ohm.m	IEC 60093
		1E16	Ohm	IEC 60093
		3,1	–	IEC 60250
		3,0	–	IEC 60250
		5 10 ⁻⁴	–	IEC 60250
		95 10 ⁻⁴	–	IEC 60250

⁽¹⁾ Questi valori sono stati misurati su campioni ottenuti per stampaggio ad iniezione, non sono da utilizzarsi per scopi di specificazione.

Exolon® UV

Lastra di polycarbonato strutturata



Le lastre della linea S-line di Exolon Group, la linea standard, costituiscono una serie di prodotti di qualità certificati che offrono soluzioni affidabili per la un vasto range di applicazioni.

Trasparenza: Tipo di prova DIN 5036.

Non tutti gli spessori indicati sono disponibili nei formati standard. Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta.

I dati riportati sono valori indicativi di riferimento.

Trasmissione luminosa in % (a spessore di 3 mm)	Exolon® UV RH
clear 2099	86
green 2650	67
blue 2550	53
bronze 2850	44

Dimensioni disponibili: Le lastre strutturate **Exolon® UV** sono disponibili negli spessori 3 – 6 mm e nelle dimensioni di seguito riportate. Altre dimensioni vengono fornite su richiesta.

Colori:

Exolon® UV green 2650 R

Exolon® UV bronze 2850 RH

Exolon® UV blue 2550 RH

Exolon® UV clear 2099 RH

Strutture:

Exolon® UV clear 2099 RH



Formati (Standard):

3.050 x 2.050 mm (RH)

Resistenza agli agenti atmosferici: Le lastre **Exolon® UV** dimostrano una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici che le rende infrangibile anche dopo anni. Dopo il loro lancio sul mercato nel 1989, le lastre sono state sottoposte ad un intenso programma di prove: come per es. il test di prova agli agenti atmosferici reali nei climi dell' Europa del sud (Bando).

Temperatura di lavoro: La temperatura massima di lavoro è di circa 120 °C.

Indice del filo incandescente, IEC 60695-2-12, in °C (*)

Paese	Norma	Valutazione	Spessore	Colore
Europe	EN13501	B s1 d0	3 - 6 mm	clear 2099 RH

(*) I certificati di reazione al fuoco hanno in parte limiti temporali e di campo di applicazione, controllare sempre se il certificato considerato è applicabile al tipo di lastra acquistato alla data di spedizione.

Indice del filo incandescente, IEC 60695-2-12, in °C (*): Exolon® UV clear 2099 RH: 960 °C a spessore di 3 mm



Exolon Group NV
Wakkensesteenweg 47
8700 Tielst

Belgio

www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto.

Exolon® è un marchio registrato del Exolon Group.