

Axpet®

Lastra compatta di poliestere



S Line
Standard

Vantaggi delle lastre:

- buona resistenza agli urti
- buona classificazione per caratteristiche di reazione al fuoco
- idonee per usi alimentari

Le lastre **Axpet®** sono lastre compatte di poliestere termoplastico. Per le loro caratteristiche offrono un'elevata resistenza agli urti e una buona reazione alla combustione. Le lastre Axpet® sono resistenti alle sostanze chimiche e completamente riciclabili.

Le lastre **Axpet® clear 099** sono estremamente trasparenti e luminose. Axpet® clear 099 possono essere usate per applicazioni a contatto con alimenti.

Le lastre **Axpet® NR clear 099** sono trasparenti e dotate su un lato di una finitura opaca non riflettente.

Axpet® white 130 sono traslucide e, grazie al loro piacevole grado di bianco, assicurano una buona diffusione luminosa.

Axpet® UV clear 2099 è una lastra trasparente chiara, con protezione a raggi UV su entrambi i lati per prevenire il fenomeno dell'ingiallimento.

Applicazioni:

Le lastre **Axpet®** sono ideali per essere utilizzate in ambienti coperti: tutti i tipi di vetri protettivi per display, cartellini porta-prezzo, divisori per scaffali, poster e immagini retro-illuminate, cartelli, scritte pubblicitarie, contenitori e vassoi per alimenti, decorazioni, coperture piane per macchinari.

Le lastre possono essere facilmente lavorate e serigrafate. Per le caratteristiche di cristallizzazione del poliestere, durante i processi di termoformatura si potrebbero verificare fenomeni di opacizzazione della superficie. Le lastre **Axpet®** ideali per la piegatura a freddo mostrano un effetto cerniera lungo la linea di piega. Le lastre **Axpet® UV** sono consigliate per le applicazioni all'esterno.

	Condizioni della prova	Valore	Unità	Tipo di prova
CARATTERISTICHE FISICHE				
Densità		1,33	g/cm ³	ISO 1183-1
Absorbimento di umidità	dopo stoccaggio con clima standard 23 °C/50 % r.F.	0,2	%	ISO 62-4
	dopo stoccaggio in acqua con temperatura 23 °C fino a saturazione	0,5	%	ISO 62-1
Indice di rifrazione	20 °C	1,585	-	ISO 489
CARATTERISTICHE MECCANICHE				
Tensione di snervamento		> 55	MPa	ISO 527-2/1B/50
Allungamento allo snervamento		4	%	ISO 527-2/1B/50
Resistenza alla trazione		> 55	MPa	ISO 527-2/1B/50
Allungamento alla rottura		> 25	%	ISO 527-2/1B/50
Modulo di elasticità		2.500	MPa	ISO 527-2/1B/1
Sollecitazione limite di flessione		ca. 80	MPa	ISO 178
Resistenza agli urti	Prova Charpy senza intaglio	senza rottura	kJ/m ²	ISO 179/1fU
	Prova Charpy con intaglio	ca. 4	kJ/m ²	ISO 179/1eA
	Prova Izod con intaglio	ca. 3	kJ/m ²	ISO 180/1A
CARATTERISTICHE TERMICHE				
Temperatura di rammollimento Vicat	Procedura di collaudo B50	75	°C	ISO 306
Conducibilità termica		0,25	W/m K	DIN 52612
Coef. di dilatazione term. lineare		0,05	mm/m K	DIN 53752-A
Termoplasticità	Procedura di collaudo A: 1,80 MPa	63	°C	ISO 75-2
	Procedura di collaudo B: 0,45 MPa	70	°C	ISO 75-2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Rigidità dielettrica		60	kV/mm	IEC 60243-1
Resistività		10 ¹⁵	Ohm·cm	IEC 60093
Resistenza superficiale		10 ¹⁶	Ohm	IEC 60093
Costante dielettrica	a 10 ³ Hz	3,4		IEC 60250
	a 10 ⁶ Hz	3,1		IEC 60250
Fattore di dissipazione dielettrico	a 10 ³ Hz	0,015		IEC 60250
	a 10 ⁶ Hz	0,056		IEC 60250

Le caratteristiche meccaniche sono state rilevate su lastre piane di spessore 4 mm.

Axpet®

Lastra compatta di poliestere



Le lastre della linea S-line di Exolon Group, la linea standard, costituiscono una serie di prodotti di qualità certificati che offrono soluzioni affidabili per la un vasto range di applicazioni.

Trasparenza:

Tipo di prova DIN EN ISO 13468. Non tutti gli spessori indicati sono disponibili nei formati standard. Maggiori informazioni sono disponibili su richiesta. I dati riportati sono valori indicativi di riferimento.

Trasmissione luminosa in %	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6
Axpet® clear 099/ Axpet® UV clear 2099	90	89	89	88	87	86	85	84
Axpet® NR clear 099	88	87	87	86				
Axpet® white 130		28	28	28	30			

Dimensioni disponibili: Le lastre **Axpet®** sono disponibili negli spessori 0,8 – 6 mm e nelle dimensioni di seguito indicate. Altre misure su richiesta.

Colori:

Axpet® clear 099 Axpet® white 130
 Axpet® NR clear 099 Axpet® UV clear 2099

Formati (Standard):

2.050 x 1.250 mm
 3.050 x 2.050 mm

Compatibilità con alimenti

Le lastre Axpet® clear 099 possono essere usate per applicazioni a contatto con alimento.

Temperatura di lavoro:

La temperatura massima di lavoro in assenza di carico é di circa 60 °C.

Classificazione antincendio (*):

Paese	Norma	Valutazione	Spessore	Colore
Europa	EN13501-1	B-s1, d0	0,8 - 5 mm 0,8 - 2 mm	clear 099 NR clear 099
Germania	DIN 4102	B1 (interno)	0,8 – 6 mm 0,8 – 2 mm 1 – 4 mm	clear 099 NR clear 099 white 130
Gran Bretagna	BS 476 Part 7	Class 1Y	1,5 & 6 mm	clear 099
Francia	NF P 92-501 & 505	M2	2 – 4 mm	white 130

Indice del filo incandescente, IEC 60695-2-12, in °C (*):

	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Axpet® clear 099	960	960	960	960		960	960		
Axpet® NR clear 099		900							
Axpet® white 130		960	960	960		960	960		

(*): Le certificazioni antincendio hanno una validità limitata nel tempo. Si prega di controllare la data di scadenza.

La Exolon Group produce anche lastre alveolari pluriparete in policarbonato (Makrolon® multi UV) e lastre solide in policarbonato (Makrolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpet®). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.exolongroup.com.



Exolon Group GmbH
 Rommerskirchener Str. 21
 50259 Pulheim
 Germania
www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto.

Axpet® è un marchio registrato di Exolon Group