

Fiche technique de produit, Arvil 2020

Makrolon® multi UV 5M/40-20

Plaque alvéolaire en polycarbonate



Vos avantages:

- isolation thermique extrême
- bonne rigidité
- excellente atténuation des charges



Makrolon® multi UV 5M/40-20 est une plaque en polycarbonate d'une épaisseur de 40 mm, dotée d'une structure en M pour une rigidité améliorée. Elle combine propriétés porteuses remarquables, excellente isolation thermique, transmission élevée de la lumière et excellente résistance aux intempéries. La plaque est légère, résistante aux choc set très facile à poser.

La plaque Makrolon® multi UV 5M/40-20 convient parfaitment aux applications de vitrage plat.

- vérandas
- vitrage industriel, salles de sport
- cloisons
- lanterneaux, vitrage pour toiture à redent
- toiture, bardage (façades)

Pendant le processus de coextrusion, les plaques sont dotées d'un revêtement anti-UV, qui est relié de façon homogène à la plaque. La face pourvue de la protection anti-UV doit être dirigée vers le haut ou vers l'extérieur. Elle offre ainsi à la plaque **Makrolon® multi UV** une protection extrêmement efficace contre les intempéries, qui est garantie 10 ans.


Sur demande :

IQ-Relax

Les plaques **Makrolon® multi IQ-Relax** sont des plaques de couleur opale blanc qui contribuent à réduire considérablement la chaleur des rayons de soleil, tout en laissant passer la lumière visible. Plus de lumière, moins de chaleur!

DONNEES TECHNI	QUES (VALEURS INDICAT	IVES)			
Poids surfacique	4,2 kg/m²				
Largeur des plaques	980, 1200, 1230 et 210	980, 1200, 1230 et 2100 mm			
Longueurs possibles	2000 à 6000 mm				
Taux de transparence τ _{D65} (opaque aux UV)	white 1146 : e	env. 47 % env. 35 % env. 27 % env. 10 %			
Transmission totale d'énergie g	white 1146 : e	env. 47 % env. 38 % env. 30 % env. 28 %			
Coefficient d'écoulement thermiqu		1,1 W/m² K (application verticale) 1,1 W/m² K (application horizontal)			
Coefficient de dilatation thermique	α 0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C			
Dilatation possible en réaction à la chaleur et à l'humidité	3 mm/m				
Température maximale de service sans sollicitation	120°C				
Indice d'affaiblissement acoustique	e ~ 19 dB	~ 19 dB			
	9, white 1146 B-s1, d0 (EN13501 bronze 1845	-1)			

(1) Les certificats de résistance au feu ont une validité limitée dans le temps et en terme de champ d'application. Merci de toujours vérifier que le certificat de résistance au feu considéré est bien applicable au type de feuille de polycarbonate approvisionné, à sa date de livraison. La résistance au feu des feuilles de polycarbonate peut évoluer du fait du vieillissement du produit et des conditions climatiques. Les tests de classement au feu ont été effectués conformément aux critères normalisés de résistance au feu, sur le produit neuf (non exposé aux conditions climatiques), à l'exception des plaques classées «B1» selon la DIN 4102.







Makrolon® multi UV 5M/40-20

Plaque alvéolaire en polycarbonate



Idées, innovateur, intelligent, intéressant... Exolon Group i-line est la prochaine génération de produits de qualité supérieure. Ce label de qualité garantit des solutions innovantes et intelligentes de première classe en tout temps, pour une multitude d'exigences.


Si la plaque **Makrolon® multi UV 5M/40-20** est utilisé pour des toitures ou des murs, il faut tenir compte des forces exercées par le vent et la neige pour dimensionner la structure d'appui. Nous recommandons l'écartement de support indiqué dans le diagramme pour les contraintes respectives.

Le diagramme illustre la force portante de la plaque **Makro-**Ion® multi UV 5M/40-20 (en appui sur chaque côté, profondeur de feuillure d'au moins 20 mm) avec un profil standardisé sur les longueurs. Les courbes de charge permettent à l'utilisateur d'estimer le comportement sous charge des plaques alvéo-laires dans sa structure d'appui.

Si les profondeurs de feuillure sont moindres, les écartements de support doivent être réduits et adaptés à la contrainte. Pour une sollicitation de vent seule, les contraintes peuvent être accrues du facteur 1,1.

Détermination des propriétés porteuses*:


La résistance des éléments (limite de la capacité porteuse) de-Makrolon® multi UV 5M/40-20 a été calculée en utilisant des rapports de test sur des produits similaires. Ces valeurs sont des valeurs de référence, outre ces valeurs, il faut prendre en compte les marges de sécurité qui doivent être appliquées au cas par cas.



L'expérience a montré qu'en règle générale un facteur de sécurité de 1,3 est suffisant en ce qui concerne les valeurs de résistance mesurées. Ce facteur de sécurité est incorporé dans le tableau de contraintes et dans le diagramme.

Ces indications ne remplacent pas les certificats nationaux spécifiques tels que la Bauaufsichtliche Zulassung en Allemagne, les AvisTechniques en France, etc.

* Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur simple demande



Charge	kN/m²	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0	Largeur en mm
Longueur ou	m	∞	∞	4,5	3,3	2,6	2,0	980
distance d'appui A	m	œ	4,5	3,8	3,0	2,5	1,8	1200 et 1230

Exolon Group produit également des plaques solides en polycarbonate (Makrolon® GP) et en polyester (Vivak® et Axpet®). Pour davantage d'informations, veuillez consulter notre site www.exolongroup.com.



Exolon Group GmbH Rommerskirchener Str. 21 50259 Pulheim Allemagne

www.exolongroup.com sales@exolongroup.com Nous n'avons aucun moyen de controle ni influence sur la tagon dont nos produits, notre assistance tecnnique u u nus infurmiauris (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle i lest impératif que vous contrôliez préalablement les produits (assistance technique, les informations ainsi que les formulations se trecommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leurs conformité aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de scruit ét et d'environnement. Un tel contrôle na pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique d'ans son ensemble ne font fobjet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis), il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faut, responsabilité ontractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document ser aréputé nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ser arquite fui en treprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune lies des meutre une implicite ou réfelle ne saurait être concédée en vert ut d'une quelconque revendication de brevet.