

Exolon® RX-Line

Massivplatten aus Polycarbonat für die LED-Beleuchtung



Ihre Vorteile:

- Äußerst hohe Lichtreflexion und gleichzeitig hohe Lichtundurchlässigkeit
- Ausgezeichnetes Brandverhalten
- Extreme Schlagzähigkeit
- Breiter Temperaturbeständigkeitsbereich

Die **Exolon® RX**-Massivplatten sind hochreflektierende, lichtundurchlässige Massivplatten aus Polycarbonat. **Exolon® RX** wurde für Anwendungen mit LED-Lichtquellen entwickelt, die kein UV-Licht abgeben. Die Platten bieten eine Kombination aus Lambertscher Lichtreflexion des einfallenden Lichts und Lichtundurchlässigkeit und verfügen über hervorragendes Brandverhalten und hohe Schlagzähigkeit. Die **Exolon®**-Platten sind temperaturbeständig von -100 °C bis +120 °C. Die **Exolon® RX**-Platten können einfach thermogeformt, zugeschnitten, gestanzt oder anderweitig bearbeitet werden.

Exolon® RX ist eine ultraweiße, lichtundurchlässige Platte, die eine hohe Lichtreflexion im LED-Spektralbereich mit sehr hoher Lichtundurchlässigkeit kombiniert.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für **Exolon® RX**-Platten sind LED-Lichtausstattungen und Beleuchtungskörper, z. B.:

- Flache und thermogeformte Reflektoren
- Komponenten für das Lampeninnere
- Äußere (Gehäuse-)Teile
- Indirekte Beleuchtung
- Rückreflektoren in kantenbeleuchteten Platten

	Prüfbedingungen	Exolon RX ⁽¹⁾	Einheit	Prüfmethode
PHYSIKALISCH Dichte Wasseraufnahme bei Sättigung Wasseraufnahme Normklima	Wasser 23 °C 23 °C, 50 % relative Feuchte	1340 0,30 0,12	kg/m ³ % %	ISO 1183-1 ISO 62 ISO 62
MECHANISCH Elastizitätsmodul Nominelle Bruchdehnung Charpy-Schlagzähigkeit	1 mm/min 50 mm/min 23 °C, ohne Kerbe	2700 50 Nicht-Bruch	MPa % kJ/m ²	ISO 527-1,-2 ISO 527-1,-2 ISO 179-1eU
THERMISCH Vicat-Erweichungstemperatur Wärmedehnungskoeffizient	50 N; 50 °C/h 23 °C bis 55 °C	140 0,65	°C 10 ⁻⁴ K	ISO 306 ISO 11359-1,-2
ELEKTRISCH Elektrische Durchschlagsfestigkeit Durchgangswiderstand Oberflächenwiderstand Dielektrizitätskonstante Dielektrizitätskonstante Verlustfaktor Verlustfaktor	1 mm 100 Hz 1 MHz 100 Hz 1 MHz	31 8,2 E14 1 E17 3,5 3,4 8 97	kV/mm Ohm.m Ohm - - 10 ⁻⁴ 10 ⁻⁴	IEC 60243-1 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60250 IEC 60250 IEC 60250 IEC 60250

⁽¹⁾ RX-Plattenstärke 1mm

Exolon® RX-Line

Massivplatten aus Polycarbonat für die LED-Beleuchtung



Ideen, innovativ, intelligent, interessant ... Exolon Group i-line steht für die nächste Generation von verbesserten Qualitätsprodukten. Dieses Gütezeichen garantiert unseren Kunden stets innovative und intelligente Spitzenlösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Optische Eigenschaften:

Prüfmethode gemäß DIN 5036.

Exolon®-Typ	RX
Lichtreflexion D65	> 96 %
YI D65	< 2
gloss60° (ISO 2813)	< 110

Abmessungen:

Dicke: Die **Exolon® RX** Line ist in 1,0 mm erhältlich.

Größen: **Exolon® RX** Line ist in der Größe von 1250 x 2050 mm erhältlich.

Auf Anfrage und je nach Mengenanforderungen sind auch andere Abmessungen verfügbar.

Dauergebrauchstemperatur:

Die Dauergebrauchstemperatur ohne Last liegt bei ungefähr 120 °C.

Brandschutzklassifizierung (*):

	Exolon® RX
Musterdicke (mm)	1,0
UL 94	V-2**

*) Brandschutzbescheinigungen sind zeitlich und im Umfang begrenzt. Überprüfen Sie immer, ob die entsprechende Bescheinigung für den erworbenen Polycarbonatplattentyp zum Zeitpunkt der Lieferung gültig ist. Das Brandverhalten der Polycarbonatplatten kann sich durch Alterung und Witterung verändern. Die angegebene Brandschutzklassifizierung wurde an neuen/unverwitterten Produkten in Übereinstimmung mit den angegebenen Brandschutzklassifizierungsstandards getestet.

**) Nur indikatives Prüfergebnis, keine Gelbe Karte.

Glühdrahtprüfung zur Entflammbarkeit:

Prüfmethode gemäß IEC 60695-2-12

Glühdrahtentflammbarkeitszahl (GWFI):	Exolon® RX	1 mm:	850 °C
Glühdraht-Entzündungsprüfung (GWIT):	Exolon® RX	1 mm	850 °C



Exolon Group NV
Wakkenssesteenweg 47
8700 Tielt

Belgien

www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Exolon Group durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkudente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

Makrolon® ist eine registrierte Marke, im Eigentum und lizenziert von der Covestro Gruppe.