

Exolon® WS - Welding Shield

Polycarbonaatplaat voor elektrisch booglasprocessen



Uw voordelen:

- gecertificeerd volgens DIN EN ISO 25980 : 2014
- buitengewone slagvastheid
- gemakkelijk machinaal bewerkbaar

Exolon® WS platen zijn polycarbonaatplaten die voldoen aan de vereisten voor transparante afschermingen van elektrisch booglasprocessen. Ze bieden bescherming tegen de gevaarlijke straling die ontstaat gedurende het elektrisch booglassen, en voldoen aan de eisen met betrekking tot lichtdoorlaatbaarheid, UV-stabiliteit en brandgedrag die in EN ISO 25980: 2014 gespecificeerd worden. De platen zijn beschikbaar in verschillende kleuren.

Exolon® WS platen bieden een buitengewone slagvastheid die de fysische eigenschappen van andere transparante materialen overtreft. Ze zijn bestand tegen temperaturen van -100 tot +120 °C.

Toepassingen:

Exolon® WS kan gebruikt worden om mensen, die zich buiten het gebied bevinden waar gelast wordt, te beschermen tegen de gevaarlijke straling van elektrisch booglassen.

Typische toepassingen voor **Exolon® WS** zijn omkapselingen van machines, robots of installaties waar elektrisch booglassen plaatsvindt, zoals ramen in lascabines of als scheidingswand tussen lasrobots.

Exolon® WS is niet geschikt als filter of visier in lashelmen, of voor werkplaatsen waar de lasser beschermd moet worden tegen de reflectie van het licht van het lasproces.

	Proefvoorwaarden	Richtwaarden ⁽¹⁾	Eenheid	Testmethode
FYSISCH				
Dichtheid	water bij 23 °C	1200	kg/m ³	ISO 1183-1
Vochtopname-verzadiging	23 °C, 50% relatieve luchtvochtigheid	0,30	%	ISO 62
Vochtopname-evenwicht	Procedure A	0,12	%	ISO 62
Brekingsindex Index		1.587	—	ISO 489
MECHANISCH				
Trekspanning	1 mm/min	2350	MPa	ISO 527-1,-2
Rek bij trekspanning	50 mm/min	> 60	MPa	ISO 527-1,-2
Trekvastheid	50 mm/min	6	%	ISO 527-1,-2
Rek bij breuk	50 mm/min	120	%	ISO 527-1,-2
Elasticiteitsmodulus	2 mm/min	2350	MPa	ISO 178
Grensbuigspanning	2 mm/min	90	MPa	ISO 178
Charpy slagvastheid	23 °C, unnotched	non-break	kJ/m ²	ISO 179-1eU
Charpy slagvastheid	23 °C, 3 mm, notched	80P	kJ/m ²	ISO 179-1eA
Izod slagvastheid	23 °C, 3,2 mm, notched	70P	kJ/m ²	ISO 180-A
THERMISCH				
Vicat-verwekingstemperatuur	50 N, 50°C/h	148	°C	ISO 306
Warmtegeleidbaarheid	23°C	0,20	W/mK	ISO 8302
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	23 to 55°C	0,65	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1, -2
Warmtevormbestendigheid	1,80 Mpa	128	°C	ISO 75-1, -2
Warmtevormbestendigheid	0,45 Mpa	140	°C	ISO 75-1, -2

⁽¹⁾ Deze waarden werden gemeten op spuitgietsalen en zijn niet geschikt voor het opmaken van specificaties.

Exolon® WS - Welding Shield

Polycarbonaatplaat voor elektrisch booglasprocessen



Ideeën, innovatief, intelligent, interessant... Exolon Group i-line staat voor de volgende generatie van kwaliteitsproducten. Dit kwaliteitsmerk garandeert steeds innoverende en intelligente oplossingen voor tal van vereisten.

Beschikbare afmetingen:

Exolon® WS platen zijn verkrijgbaar in diktes 3 en 4 mm in volgende afmetingen:

Format (standaard):

1.250 x 2.050 mm

Kleuren:

Exolon® WS green 658

Exolon® WS bronze 888

Exolon® WS red 333

Hazard level: zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 25980: 2014

	green 658	bronze 888	red 333
3 mm	0,4	0,7	0,5
4 mm	0,5	0,7	0,5



Exolon Group NV
Wakkensesteenweg 47
8700 Tielt

België

www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt, vallen buiten onze controle mogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt. Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencantractuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk ontheft van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opgenomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t. grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent.

Makrolon® is een geregistreerde merknaam, eigendom van en in licentie gegeven door Covestro Group