

Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus

Stegplatte aus Polycarbonat mit biozirkulärem Anteil



Ihre Vorteile:

- enthält bis zu 89% nachhaltigen Rohstoffanteil
- extrem wärmedämmend
- hohe Steifigkeit
- gute Lastabtragung



Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus8 ist eine Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 40 mm und einer Hybrid-X-Struktur, die für höhere Steifigkeit sorgt. Der Platte wird ein Nachhaltigkeitsanteil von bis zu 89% vom Gesamthalt zugewiesen. Sie vereint gute Lastabtragung und hervorragende Wärmedämmung mit Lichtdurchlässigkeit und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen.

Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus8 ist ein teilweise biozirkuläres Produkt das gemäß dem ISCC PLUS Standard der Massenbilanz zugeordnet wird. Der zugewiesene nachhaltige Anteil beträgt bis zu 89% des Gesamthalts, u.a. indem die fossilen Rohstoffe im Produkt durch erneuerbare Rohstoffe ersetzt werden.

Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus8 ist ideal für Flachverklebungen.

- Wintergärten
- Industrieverglasungen, Sporthallen
- Trennwände
- Oberlichter, Lichtbänder
- Dächer, Wandverkleidungen (Fassaden)

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufgetragenen UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für **Exolon® multi UV** ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie.

Auf Anfrage:

IQ-Relax

Exolon® multi UV IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze!


TECHNISCHE DATEN (RICHTWERTE)

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Flächengewicht | 4,1 kg/m ² | |
| Plattenbreite | 980, 1.200, 1.230, 2.100 mm | |
| Mögliche Lieferlängen | 2.000 bis 7.000 mm | |
| Lichttransmissionsgrad τ_{D65} (UV-undurchlässig) | clear 1099: white 1146: IQ-Relax: | ca. 44 % ca. 34 % ca. 26 % |
| Gesamtenergiedurchlassgrad g | clear 1099: white 1146: IQ-Relax: | ca. 52 % ca. 47 % ca. 43 % |
| Wärmedurchgangskoeffizient Ug ⁽²⁾ | 1,0 W/m ² K | |
| Wärmedehnungskoeffizient α | 0,065 mm/m °C | |
| Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte | 3 mm/m | |
| Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung | 120°C | |
| Brandverhalten ⁽¹⁾ • Europa | clear 1099 white 1146 IQ-Relax | B-s1, d0 (EN13501-1) |

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass optische Verzerrungen aufgrund der internen Schichten im transparenten Farbtyp auftreten können.

⁽¹⁾ Brandzertifikate sind produktspezifisch und zeitlich begrenzt gültig, bitte überprüfen Sie in dem betreffenden Zertifikat immer die Gültigkeitsdauer und -umfang. Das Brandverhalten von Polycarbonat-Platten kann durch Alterung und Bewitterung beeinflusst werden. Die Brandklassifizierung wurde entsprechend den Vorgaben der jeweils angegebenen Brandschutznormen an neuen, unbewitterten Polycarbonat-Platten getestet.

⁽²⁾ Wärmedurchgangskoeffizient Ug nach EN ISO 10077-2



Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus

Stegplatte aus Polycarbonat mit biozirkulärem Anteil



Die ECORANGE der Exolon Group steht für eine Reihe von Produkten, die durch einen geringeren ökologischen Fußabdruck für mehr Nachhaltigkeit sorgen.

Bei Einsatz von **Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus8** im Dach- oder Wandbereich, müssen die durch Wind- und Schneelasten ausgeübten Kräfte durch eine geeignete Unterkonstruktion aufgenommen werden. Wir empfehlen den im Diagramm angegebenen Unterstützungsabstand für die jeweiligen Lasten.


Das Diagramm zeigt die Tragfähigkeit von **Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus8** (allseitig aufliegend, Überstand $\geq 20\text{mm}$) mit einem Standardprofil an den Längsseiten. Die Traglastkurven ermöglichen es dem Anwender, das reale Tragverhalten der Stegplatten in seiner Auflagerkonstruktion abzuschätzen. Bei geringeren Überstandsweiten müssen die Unterstützungsabstände entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner Windbeanspruchung dürfen die Lasten um den Faktor 1,1 erhöht werden.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung)*:

Der Bauteilwiderstand (Grenzstand der Tragfähigkeit) von **Exolon® multi UV HX/40-32 ECOplus8** wurde gemäß der europäischen Richtlinie ETAG 010 in praktischen Versuchen bestimmt. Die ausgewiesenen charakteristischen Werte wurden unter rechnerischer Berücksichtigung der Einspannwirkung (Standardprofile) an den Längsseiten ermittelt. Dabei wurden die Ergebnisse der zugrundeliegenden Bauteilversuche z.T. auf andere Baubreiten mit vereinfachten auf der sicheren Seite liegenden, Modelle übertragen. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten angesetzt, d.h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Lastanteile wie z.B. Schnee.

Nachhaltigkeit

Die Exolon Group setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein und unterstützt aktiv Entwicklungen zur Förderung der Umweltverträglichkeit ihrer Produkte. **Exolon® multi UV ECOplus** ist eine Platte mit biozirkulärem Materialanteil und geringem CO₂-Fußabdruck. Das bedeutet, dass der Teil des Materials, der normalerweise aus fossilen Bestandteilen hergestellt wird, stattdessen durch erneuerbare Rohstoffe ersetzt wird. Der zugeschriebene nachhaltige Anteil beträgt bis zu 89% des Gesamtinhalts. Dies wird über ISCC PLUS überwacht.




| Last | kN/m ² | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | Breite in mm |
|------------------------------------|-------------------|------|-----|------|-----|-----|--------------|
| Länge bzw. Unterstützungsabstand A | m | ∞ | ∞ | ∞ | 7,5 | 4,3 | 980 |
| | m | ∞ | ∞ | 6,0 | 5,2 | 3,8 | 1.200 |
| | m | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 2.100 |

Die Werte sind Richtwerte, die von einem unabhängigen und notifizierten Institut durch Prüfungen an realen Systemen ermittelt wurden. Zusätzlich zu diesen Werten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu berücksichtigen, die für den Einzelfall beurteilt werden müssen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte ausreicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen Nachweise, wie z.B. Bauaufsichtliche Zulassungen in Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.

*Weiterführende Informationen erhalten Sie auf Anfrage



Exolon Group fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Exolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpert®). Weitere Informationen finden Sie unter www.exologroup.com.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)

Italien

www.exologroup.com
sales@exologroup.com

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Exolon Group durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

Exolon® ist eine eingetragene Marke der Exolon Group